



**SAMA** di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail [info@samastucchi.it](mailto:info@samastucchi.it)

web site <http://samastucchi.it>

## **SCHEDA TECNICA CREMA PROCTETTOR**

- Descrizione prodotto: crema protettiva specifica per "NUOVO STUCCO LUCIDO VENEZIANO"
- Caratteristica principale:
  - rende idrorepellente la superficie spatolata con il Nuovo Stucco Lucido Veneziano.

### **ALTRE CARATTERISTICHE**

- Indicazioni per l'uso: assicurarsi che il prodotto prima di essere utilizzato sia fluido, altrimenti avvicinarlo ad una fonte di calore o eventualmente metterlo per alcuni minuti a bagnomaria, facendo attenzione.
- Temperatura di lavorazione: 18/20 gradi.
- Attrezzi di lavoro: se il prodotto è fluido un panno è sufficiente altrimenti usare il ferro americano in acciaio inox.
- Pulizia attrezzi: acqua calda.
- Modo d'impiego: dare una prima passata di crema sulla superficie in modo uniforme senza fare spessore (applicarla e toglierla). Dopo 4 ore circa (a seconda delle condizioni climatiche) ad avvenuta essiccazione dare la seconda ed ultima mano di crema proctettor, avendo sempre l'accortezza di applicarla e toglierla senza fare spessore.
- Consiglio: non lasciare essiccare la crema durante l'applicazione, stenderla subito.
- Essiccazione: 4 ore circa (a seconda delle condizioni climatiche) tra una mano e l'altra, 10 giorni affinché la crema assuma la sua conformazione e caratteristica definitiva, diventi cioè idrorepellente.
- Colore: neutro.
- Riapplicatura: non ci sono problemi per eventuali riapplicature nel tempo.
- Resa: 25 mq circa con 1 litro di prodotto.
- Manodopera: 60 mq circa in 8 ore di lavoro.
- Stoccaggio: tempo illimitato.

### **ATTENZIONE**

è altamente infiammabile, aerare il locale durante l'applicazione