



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

SCHEDA TECNICA DEL "NUOVO STUCCO LUCIDO VENEZIANO"

- Descrizione prodotto: rivestimento decorativo per interni naturale.
- Caratteristiche principali:
 - naturale: lo stucco lucido veneziano è un prodotto di nuovissima concezione ed è composto solo con resine naturali miscelate con olii di lino cotto puri pregiati, nella composizione non compaiono sostanze acriliche o sintetiche. Questo fatto lo rende molto più lavorabile rispetto allo stucco precedente ed a altri prodotti analoghi.
 - facilità di applicazione: con questa nuova formula il nuovo stucco lucido veneziano non ha più bisogno di 4/5 passate di prodotto per dare alla parete l'effetto desiderato, ma 2 mani, 1 riempitiva e 1 di lucidatura sono sufficienti per creare i suoi caratteristici effetti di colore.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: se necessita usare solo acqua per la sua diluizione.
- Traspirante: essendo lo stucco un composto di sostanze naturali lascia traspirare la parete.
- Ignifugo: essendo a base acqua e resine naturali dalle prove da noi effettuate risulta ignifugo.
- Temperatura di lavorazione: superiore a 5 gradi centigradi.
- Attrezzi di lavoro: spatola o ferro americano in acciaio inox. La dimensione degli attrezzi può variare a seconda delle esigenze.
- Pulizia attrezzi: acqua.
- Modo d'impiego: dare 1/2 mani di stucco per grandi rasature (vedi scheda tecnica) a seconda del grado di porosità del muro. Lasciare essiccare per circa 1 ora (a seconda delle condizioni climatiche) carteggiare con carta a vetro n. 180/220. Operazione questa da effettuare eventualmente anche tra una mano e l'altra. Pulire la superficie dalla polvere formatasi. Cominciare l'applicazione del nuovo stucco lucido veneziano con una mano riempitiva formando sulla parete delle macchie di prodotto distanti circa 10/15 cm. una dall'altra andando a creare una ipotetica superficie di lavoro di circa 1 mq. Tornare poi al punto di inizio e andare a coprire gli spazi di superficie lasciati liberi in precedenza. Una volta terminato di spatolare questa parte di parete passarvi subito sopra con l'attrezzo pulito per togliere eventuali sbavature di stucco.
- Consiglio: applicarlo lasciando un leggero spessore.
- Essiccazione: 4/5 ore (a seconda delle condizioni climatiche).



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

- Colore: bianco, ma si può tingere con prodotti universali. In qualsiasi colore venga applicato la tonalità finale risulta: molto lucido.
- Lucidatura: dopo circa 4 ore (a seconda delle condizioni climatiche) ad asciugatura avvenuta applicare sulla parete un'altra mano dello stesso stucco, con la stessa tecnica con cui si è applicata la prima (a macchie) a questo punto lucidare la superficie passandovi sopra con l'attrezzo pulito più volte sino ad ottenere il grado di lucidatura desiderato.
- Riparabile: in caso di guasti e/o rotture si debba intervenire sulla parete spatolata con la dovuta esperienza la si può riparare.
- Manutenzione: per la sua pulizia usare solo ed esclusivamente alcool denaturato a 94 gradi e oltre (alcool che si trova normalmente in commercio).
- Resa: 4/5 mq con 1 kg. di prodotto (dato indicativo considerando le 2 mani, 1 riempitiva e 1 di lucidatura).
- Manodopera: 4 mq di parete finita in 8 ore di lavoro.
- Stoccaggio: in luogo fresco e chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso per un tempo illimitato.

IMPORTANTE

nel caso in cui si voglia eliminare lo stucco lucido veneziano dalla parete non serve ricorrere a trattamenti particolari (come scrostare, sverniciare, usare diluenti): 2 mani di pittura lavabile sono sufficienti per tinteggiare la parete.