



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

SCHEDA TECNICA STUCCO MADREPERLATO

- Descrizione prodotto: rivestimento decorativo per interni naturale.
- Caratteristica principale: naturale.
 - Lo stucco madreperlato non contiene resine sintetiche ma è un composto di resine vegetali miscelate con olii di lino cotto puro pregiati.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: lo stucco non ha bisogno di essere miscelato con nessuna sostanza nemmeno per la sua colorazione.
- Inodore: la totale assenza di resine sintetiche nella sua composizione rende il prodotto inodore e quindi applicabile in tutte le stagioni.
- Traspirante: essendo lo stucco un composto di sostanze naturali lascia traspirare la parete.
- Atossico: la totale assenza di sostanze acriliche rende lo stucco atossico. In caso di contatto con la pelle basta sciacquare con acqua, non serve usare diluenti.
- Ignifugo: essendo il prodotto un composto a base d'acqua e resine vegetali dalle prove da noi effettuate risulta ignifugo. La classificazione che noi riteniamo venga attribuita allo stucco madreperlato è 1 o 0 di combustione al fuoco.
- Temperatura di lavorazione: non inferiore a 5 gradi centigradi.
- Attrezzi di lavoro: spatole in acciaio inox. La misura della spatola non è indispensabile si possono usare spatole da cm. 5, da cm. 8, da cm. 10 oltre a seconda delle esigenze.
- Pulizia attrezzi: acqua.
- Modo d'impiego: si applica sopra il suo fondo "stucco sottofondo per madreperlato" (vedi scheda tecnica) dopo avere carteggiato la parete con carta a vetro n. 180 o n. 220 e tolto con un pennello la polvere formatasi, fare delle macchie distanti 10 cm. una dall'altra, riempire poi gli spazi lasciati liberi in precedenza. Una volta terminato di spatolare la superficie passarvi sopra con l'attrezzo pulito per togliere eventuali sbavature di stucco. Una mano di stucco madreperlato è sufficiente per creare sulla parete i suoi caratteristici giochi di colore.
- Consiglio: metterlo e toglierlo tutto senza fare spessore.
- Essiccazione: 10/12 ore a seconda delle condizioni climatiche
- Colore: è disponibile in 28 colorazioni diverse più il bianco, in qualsiasi colore sia applicato la tonalità finale risulta: satinato.



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

- Lucidatura: per lucidarlo non c'è bisogno di passarvi sopra la spatola né di trattare la superficie con cere particolari, lo stucco madreperlato si autolucida mentre asciuga.
- Riparabile: in caso di guasti e/o rotture si debba intervenire sulla parete spatolata, con la dovuta esperienza la si può riparare.
- Pulizia: per la pulizia usare solo ed esclusivamente alcool denaturato a 94 gradi e oltre (alcool che si trova normalmente in commercio).
- Resa: 20/24 mq circa con un litro di prodotto.
- Manodopera: si possono sviluppare 2 mq di parete finita in un'ora di lavoro.
- Stoccaggio: chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso per un tempo illimitato, anche se si usa solo una parte del contenuto di un vaso la rimanente se conservata chiusa nel suo contenitore originale non ha problemi di essiccazione.

IMPORTANTE

nel caso in cui si voglia eliminare lo stucco madreperlato dalla parete non serve ricorrere a trattamenti particolari (come scrostare, sverniciare, usare diluenti): 2 mani di pittura lavabile sono sufficienti per tinteggiare la parete.