



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

SCHEDA TECNICA STUCCO MARMORINO PLUS LAVABILE

- Descrizione prodotto: rivestimento interno decorativo per interni.
- Caratteristiche principali:
 - lucentezza: con lo stucco marmorino plus lavabile si ottengono superfici lucidate a specchio.
 - idrorepellente: le pareti trattate con questo stucco si possono pulire con acqua e sapone liquido.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso: lo stucco non ha bisogno di essere miscelato con nessuna sostanza.
- Inodore: il prodotto è inodore e quindi applicabile in tutte le stagioni.
- Ignifugo: anche se lo stucco contiene alcune resine sintetiche la maggior parte del prodotto è a base d'acqua e gesso. Dalle prove da noi effettuate risulta ignifugo. La classificazione che noi riteniamo venga attribuita allo stucco madreperlato lavabile è 1 o 0 di combustione al fuoco.
- Temperatura di lavorazione: non inferiore ai 5 gradi centigradi.
- Attrezzi di lavoro: ferro americano in acciaio inox. La dimensione dell'attrezzo può variare a seconda dell'esigenza.
- Pulizia attrezzi: acqua.
- Modo di impiego: lisciare la superficie con lo stucco in pasta per grandi rasature (vedi scheda tecnica) una volta asciutta carteggiare con carta a vetro 180/220 e togliere la polvere formatasi con un pennello. Dare una mano di "fondo per lavabili" (vedi scheda tecnica) e dopo due ore circa, ad asciugatura avvenuta, dare una prima mano di stucco marmorino plus lavabile distribuendolo sulla parete a piacimento, avendo l'accortezza una volta applicato di passarvi sopra con l'attrezzo pulito per togliere eventuali sbavature di stucco. Dopo altre due ore circa dare la seconda e ultima mano di stucco marmorino plus lavabile avendo sempre l'accortezza di eliminare eventuali residui di stucco.
- Essiccazione: 2/4 ore a seconda delle condizioni climatiche.
- Consiglio: metterlo e toglierlo tutto senza lasciare spessore.
- Colore: sono disponibili 7 colori base tinte forti più il bianco. Il colore bianco miscelato con le tinte forti permette di trovare infinite gradazioni di colore. In qualsiasi colore venga applicato l'effetto finale risulta lucido.
- Lucidatura: non ha bisogno di essere trattato con cere particolari. Per ottenere il massimo della lucidatura applicare la seconda ed ultima mano di stucco marmorino



SAMA di Santon Marinella

Via Volontari della Libertà, 48/c - 30034 Piazza Vecchia di Mira (VE) – ITALY

Tel./Fax +39 041 5676159

e-mail info@samastucchi.it

web site <http://samastucchi.it>

plus lavabile per 3/4 mq circa, tornare indietro e mentre lo stucco asciuga passarvi sopra più volte con il ferro americano in acciaio inox a seconda del grado di lucido che si vuole ottenere. Durante la fase di lucidatura usare l'attrezzo come lo si è usato per applicare lo stucco, non serve lucidare con il ferro in posizione diagonale dal basso all'alto come si fa normalmente con i prodotti sintetici. Una volta asciutto non è più possibile aumentare il grado di lucentezza.

- Pulizia: le superfici trattate con lo stucco marmorino plus lavabile si possono pulire con acqua e sapone liquido dopo 3 giorni dall'applicazione del prodotto. Non usare assolutamente nessun tipo di alcool.
- Resa: 15/20 mq circa con 1 litro di prodotto.
- Manodopera: si possono sviluppare 3/4 mq di parete finita in un'ora di lavoro.
- Stoccaggio: conservato chiuso nel suo contenitore originale si mantiene morbido e pronto all'uso.

IMPORTANTE

- nel caso in cui si voglia eliminare lo stucco marmorino plus lavabile dalla parete non serve ricorrere a trattamenti particolari, scrostare, sverniciare, usare diluenti. Due mani di pittura lavabile sono sufficienti per tinteggiare la parete.
- non usare assolutamente l'alcool per pulire le pareti trattate con lo stucco marmorino plus lavabile.